



PARACORD s.r.o.
Klausova 1443/30
155 00 Praha 5
IČ: 02524309

www.paracord.cz
www.paracord.sk
paracord@paracord.cz
tel.: +420 603 230 467

Technický list

Označení výrobku	PA šňůra s jádrem - synonymum PARACORD 550
Popis výrobku	PA šňůra 32 pramenná splétaná, s jádrem ze stáčeného PA
Materiálové složení	Polyamid 100 % oplet 66,7 % PA barvený výplň 33,3 % PA rezný, bílý (alternativně i barvený)
Technické parametry	V tabulce jsou uvedeny základní parametry výrobku
Délková hmotnost	6,1 g/m
Průměr / šíře	4,0 mm
Tažnost	při přetrhu neměřena, předpoklad ca 40 %
Pevnost při přetrhu	Min 2470 N
Další vlastnosti	Šňůra je vyrobena z technického polyamidu, který je stabilizován proti UV záření. Je velmi mechanicky odolná díky použitému materiálu i způsobu výroby. Opakovaně je schopna absorbovat práci. Po namočení se sráží a částečně nabobtná.
Způsob použití	Šňůry jsou vhodné pro technické použití pro přivazování, uvazování a příležitostně zvedání břemen při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené maximální zatížení 2400 N. Platí pro neporušenou šňůru. Pro použití v různých hobby programech - táboření, vodní sporty, turistika, chovatelské potřeby, úvazy, ozdoby systému "paracord"
Ošetřování výrobku	Praní: při teplotě do 40 °C (sráží se) Chemické čištění: obvyklé postupy bez omezení Bělení: nelze bělit chlórem Sušení: není nutné, nepodléhá hnilobě
Likvidace	Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat ve zpracovatelných použitého textilu.